

ArTex

Textura

Revestimiento
texturado

TEXTURA COLOR
PROTECCIÓN



Línea Revestimientos Texturados



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411

ArTex

Textura

Revestimiento texturado

Revestimiento color texturado para fachadas y muros de uso exterior e interior, de acabado pétreo, hidrorrepelente y flexible.

Con tres alternativas de texturas: Atenas (fina*), Micenas (mediana*) y Olimpo (gruesa*).

Su diseño incorpora minerales cuya distribución granulométrica ha sido cuidadosamente adaptada a cada caso.

Un producto Tres alternativas de textura



Atenas

Micenas

Olimpo

Usos

• Producto diseñado tanto para paredes interiores como exteriores. Indicado para rematar revoques finos o gruesos fratasados, yeso, placas de cemento, etc.

Ventajas

- Aconsejable cuando exigencias estéticas y de protección deban complementarse.
- Su versatilidad permite otorgar destacada terminación a revoques finos o gruesos fratasados, yeso, placas de cemento, etc.
- Posee ligantes acrílicos y pigmentos de alta estabilidad los que brindan resistencia a la fijación de algas y hongos.

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, hongos, suciedad, etc.

- En el caso de revoques gruesos, se debe asegurar el secado final: entre 2 y 3 semanas antes de aplicar el producto.

- Controlar y corregir la existencia de fisuras y grietas, faltantes de revoque, oquedades y salientes (en la mayoría de los casos se puede tratar con enduido). La superficie debe ser lo más plana posible.

- Se recomienda la aplicación previa de 1 mano de ArTex Base.

- Se debe evitar el secado antes de empalmar paños. No se recomienda realizar parches.

- La gran adherencia de este producto exige enmascarar los entornos a fin de evitar terminaciones desprolijas y de difícil remoción.



Aplicación y rendimiento

	RODILLO	LLANA	SOPLETE
PRODUCTO	Atenas	Micenas - Olimpo	Atenas - Micenas Olimpo
DILUCIÓN en agua	15% al 25%	Puro (sin diluir)	15% a 25%
APLICACIÓN	2 a 3 manos	2 manos	1 mano
SECADO entre manos	2 a 6 horas	4 a 6 horas	-
ESPESOR por mano	Según largo del pelo del rodillo	Aprox. 1 mm	Aprox. 1.5 mm
RENDIMIENTO acabado final	1 a 1,5 Kg/m ²	1,6 a 3 Kg/m ²	1,6 a 2,5 Kg/m ²

(1) Distintos tipos de rodillos permitirán lograr diferentes texturas de terminación. Se recomienda utilizar rodillo de lana de fibras cortas para texturas más finas. (2) La segunda mano, de acuerdo a su velocidad de secado, se va dibujando con llana de plástico blando (tipo alto impacto). No utilizar llana metálica. (3) De la elección del pico de salida del soplete dependerá la diferencia de terminación de las texturas.

Limpieza

Lavar los utensilios, antes del secado, con agua y detergente biodegradable.

Tiempo de secado

Atenas: 2 a 6 horas (secado entre manos, aplicación con Rodillo)

Micenas, Olimpo: 4 a 6 horas (secado entre manos, aplicación con Llana)

Atenas, Micenas, Olimpo: 4 a 6 horas (aplicación con Soplete). Tiempos estimativos en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

Advertencias

1) Asegurar la homogeneización del contenido antes de aplicar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, conviene siempre mezclarlos.

2) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 35°C, con humedad relativa ambiente inferior a 90%.

3) Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.

4) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase. Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.

6) Respetar estrictamente las diluciones consignadas para las aplicaciones con rodillo o soplete. La aplicación con llana no admite dilución.

Presentación

250 Kg. - 25 Kg.

